

archiFEST Classic

Gotowa do użycia mieszanka betonu architektonicznego, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



OPIS

archiFEST Classic to mieszanka o starannie dobranych proporcjach cementu, kruszyw oraz dodatków, zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości i wydajności. Mieszanka po rozrobieniu z wodą bardzo łatwo się zagęszcza, dokładnie przyjmuje kształt formy oraz po związaniu osiąga bardzo wysoką wytrzymałość i trwałość.

archiFEST Classic pozostawia efekt z widocznymi rakami i porami.

ZASTOSOWANIE

archiFEST Classic może być wykorzystany na wiele sposobów:

- produkcja betonu architektonicznego
- płyty elewacyjne
- płyty podłogowe
- parapety
- elementy małej architektury, jak np. ławy, ławki, stoły, donice, kosze na śmieci,
- blaty kuchenne,
- umywalki,
- akcesoria dekoracyjne: świeczniki, doniczki.

OPAKOWANIA

archiFEST Classic dostarczany jest w opakowaniach:

- wiadro 10 kg,
- wiadro 20 kg.

ZUŻYCIE

2,0 kg/m² - na każdy milimetr grubości elementu

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z Kartami Charakterystyk komponentów wchodzących w skład systemu dostępnej na stronie festfloor.pl. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się stosować maski i rękawice. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylację i unikać wdychania pyłu.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl



SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanka zawiera wszystkie niezbędne składniki, w celu jej przygotowania należy dodać tylko odpowiednią ilość wody. Wykorzystaj miarkę do odmierzenia wody dołączoną do produktu oraz wiadro do mieszania wody z suchą masą.

Należy przygotować taką ilość materiału, by wystarczyła na wykonanie całego elementu. Zawartość w opakowaniu należy wymieszać z wodą. Na każde 10 kg suchej masy należy dodać 0,9-1,2 litra wody. Składniki wymieszać w mieszarce, betoniarce lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 2-3 minuty do momentu aż oba składniki dobrze się połączą i powstanie jednorodna płynna masa.

Po rozprowadzeniu w formie mieszanki betonowej, można zagęścić ją poprzez użycie wibratora.

ZALECENIA

Związany beton można rozformować po 12-24h. Na końcową jakość i wygląd powierzchni betonu architektonicznego ma wpływ między innymi:

- ilość dodanej wody,
- jakość i czystość formy,
- jakość, rodzaj oraz ilość użytego środka antyadhezyjnego,
- temperatura oraz wilgotność podczas wykonywania,
- czas przebywania elementu w formie,
- pielęgnacja betonu.

W celu zabezpieczenia betonu architektonicznego przed zabrudzeniem zalecamy użycie impregnatu lub lakieru.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

